

NOME IDROTIX LUCIDAPRODUTTORE **KCOLOR SRL**

via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy

CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957****www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **Finitura TIXOTROPICA all'acqua per legno lucida (90 GLOSS)**EDIZIONE **2016**REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 1 di 3

CARATTERISTICHE GENERALI

Finitura tixotropica all'acqua lucida a base di resine acriliche. KW1060 è inodore, si applica facilmente senza colorare anche su superfici verticali o travature. KW1060 è ideale nella protezione del legno principalmente nella verniciatura dei serramenti sia destinati all'interno che esposti all'ambiente esterno. Forma un film protettivo, icroporoso, idrorepellente ad alta protezione verso gli agenti atmosferici e i raggi UV del sole. Protegge il legno da muffe, alghe e azzurrimento. KW1060 si applica facilmente a pennello/ruolo, spruzzo o immersione (previa diluizione). Il legno trattato con W1060 non sfoglia, per la manutenzione non è necessario rimuovere le mani precedenti ma basta riapplicare il prodotto (se necessario procedere con una leggera carteggiatura). W1060 si utilizza anche come mano a finire su superfici metalliche o cementizie previo trattamento con appositi prodotti di fondo. Come tutti i prodotti ad acqua consigliamo l'uso a temperature non inferiori a 10°C.

USO CONSIGLIATO

Serramenti, perlinature e supporti in legno sia all'interno che esposti all'esterno.

Superfici metalliche e cementizie

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
VISCOSITÀ DI FORNITURA DIN 4 25°C DI A	ISO 2811	1010 ± 10 g/L
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO) DI A	ISO 3251	37 ± 1 %
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	90-95 gloss
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- SOVRAVERNICIATURA		4 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24 ore
RESA TEORICA	//	9-10 mq/ L per mano
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura, dal tipo di applicazione
COLORI DISPONIBILI	//	TRASPARENTE E TINTE CARTELLA RAL E KCOLOR LEGNO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

omogeneizzazione manuale

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione a pennello/ruolo o spruzzo; il prodotto è pronto all'uso applicare alla viscosità di fornitura. Se necessario diluire con acqua. PER FINITURA TRASPARENTE SU LEGNO NUOVO: applicare 1-2 mani di KW1060 su fondo già trattato con impregnate all'acqua IDROKAPPA o fondo per legno KW1059 IDROFOND. Se necessario (superficie non liscia) procedere con una leggera carteggiatura prima di applicare il KW1060.

PER FINITURA COPRENTE SU LEGNO NUOVO:

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

NOME IDROTIX LUCIDAPRODUTTORE **KCOLOR SRL**
via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) ItalyCONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957**
www.kcolor.it - info@kcolor.itDENOMINAZIONE **Finitura TIXOTROPICA all'acqua per legno lucida (90 GLOSS)**EDIZIONE **2016**
REVISIONE N. **0**

Pagina 2 di 3

Applicare 1-2 mani di KW1060 della tonalità desiderata su fondo perfettamente pulito e artegiato eventualmente già trattato con fondo per legno KW1059 IDROFOND.

PER FINITURA SU LEGNO GIA' VERNICIATO:

Se il legno da verniciare è in buono stato di conservazione procedere con una accurata pulizia e arteggiatura prima di applicare 1-2 mani di KW1060. Se il legno è in cattivo stato di conservazione, sverniciare completamente riportando a legno naturale e procede come per legno

nuovo. ER FINITURA SU METALLO: pplicare 1-2 mani di KW1060 previa accurata pulizia del fondo e applicazione del nostro antiruggine all'acqua KA15 FERROKA'. ER FINITURA SU INTONACI CEMENTIZI: pplicare 1-2 mani di KW1060 previa accurata pulizia del fondo, rimozione di eventuali vecchie idropitture sfarinanti e applicazione del nostro fissativo all'acqua KE001 ISOLANTE ACRILICO ALTA PENETRAZIONE".

TIPO DI APPLICAZIONE**TEMPERATURA AMBIENTE** temperatura superiore a 10°C**UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE:** umidità inferiore all' 85%.**TEMPERATURA DEL SUPPORTO:****UMIDITÀ DEL SUPPORTO:****TIPO DI DILUENTE:****% DI DILUIZIONE:****N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE:****NOTE**

I tempi di essiccazione sono validi a condizione che la circolazione dell'aria e l'umidità relativa permettano una graduale evaporazione dell'acqua. A volte a causa della non completa essiccazione della pellicola di vernice, si verifica in presenza di p

CONFEZIONI**CONFEZIONI PEZZATURA**

20 L 1 X 20 L

2,5 L 2X2,5 L

0,750 L 6X0,750 L

Evitare lo stoccaggio prolungato a temperature superiori ai 30-35° C che potrebbero alterare le caratteristiche chimico- fisiche del prodotto. Il prodotto teme il gelo e pertanto non de

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti. Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza. E' responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ve

VOC**VOC (Direttiva 2004/42/CE) e) vernici ed impregnanti per legno per finiture int/est (b/a)***VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:*

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

NOME IDROTIX LUCIDAPRODUTTORE **KCOLOR SRL**

via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseghe (PD) Italy

CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957****www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **Finitura TIXOTROPICA all'acqua per legno lucida (90 GLOSS)**EDIZIONE **2016**REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 3 di 3

Catalizzato con //

Limite Max **130**

Diluito con //

VOC Prodotto **<130**