

NOME CLASSIC IMPREGNANTE

PRODUTTORE **K COLOR SRL**

via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseleghe (PD) Italy

CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957**

www.kcolor.it - info@kcolor.it

DENOMINAZIONE **CLASSIC IMPREGNANTE**

EDIZIONE **4/2021**

REVISIONE N. **0**



MADE IN ITALY

Pagina 1 di 3

CARATTERISTICHE GENERALI

CLASSIC è un IMPREGNANTE IDROREPELLENTE DI ALTA QUALITA' ideale per la protezione e decorazione del legno. Adatto per applicazioni sia all'esterno che all'interno, è formulato con principi attivi che proteggono in modo efficace il legno dagli attacchi di funghi, fungo blu (azzurrimento) e muffe superficiali. CLASSIC valorizza la bellezza del legno, penetra in profondità e lascia visibili le venature originarie ravvivandone le tonalità naturali. CLASSIC lascia traspirare il legno fornendo una elevata protezione dagli agenti atmosferici, dai raggi UV del sole e dai cicli di gelo disgelo nelle stagioni fredde. CLASSIC è disponibile sia in versione trasparente che colorato in una completa serie di tonalità dalle più classiche alle più moderne soddisfacendo qualsiasi richiesta di decorazione dei supporti in legno (vedere cartella colori CLASSIC KCOLOR WOOD).

KW601 DOUGLAS

KW602 PINO

KW603 TEAK

KW604 NOCE

KW605 CASTAGNO

KW606 MOGANO

KW607 VERDE FORESTA

KW608 PALISSANDRO

KW609 EBANO

KW610 ROSSO SVEDESE

KW611 NOCE CHIARO

KW612 ROVERE

KW614 CILIEGIO

KW615 LARICE

KW618 MIELE

KW619 GRIGIO BRUGHIERA

KW620 ACERO SBIANCATO

KW625 NOCE SCURO

KW626 BIANCO

USO CONSIGLIATO

Protezione e decorazione del legno di porte e portoni, recinzioni, serramenti, perlinature, travature e di ogni altro manufatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	850 ± 20 g/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F4 25°C	ISO 2431	50 ÷ 55 sec
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	30 ± 2 %
ESSICCAZIONE A 20°C		
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		2-3 ore

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

NOME CLASSIC IMPREGNANTE

PRODUTTORE	K COLOR SRL via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseleghe (PD) Italy	EDIZIONE	4/2021
CONTATTO PER CONSULTAZIONI	+39 049 9387957 www.kcolor.it - info@kcolor.it	REVISIONE N.	0
DENOMINAZIONE	CLASSIC IMPREGNANTE	 MADE IN ITALY	
Pagina 2 di 3			

- ESSICCAZIONE COMPLETA		6-12 ore
DILUIZIONE		Il prodotto è pronto all'uso. Se necessario diluire con KD102 diluente sintetico o KD120 Aquaragia
RESA TEORICA	//	8-12 mq/l per mano
RESA PRATICA	//	dipende dal tipo di legno e dal suo grado di assorbimento e dal tipo di applicazione
COLORI DISPONIBILI	//	TRASPARENTE E TINTE CARTELLA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Superfici in legno nuovo o riportato a nuovo:

- Leggera carteggiatura per asportare le fibre del legno sollevate.
- Togliere l'eventuale presenza di resina del legno con un diluente.
- Se necessario stuccare eventuali imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare CLASSIC IMPREGNANTE nella tinta desiderata assicurandosi che l'umidità del legno non sia troppo elevata.
- Prima di applicare l'eventuale secondo strato di CLASSIC, carteggiare per rimuovere le fibre sollevate.

Superfici in legno già verniciato:

- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Togliere l'eventuale presenza di resina del legno con un diluente.
- Se necessario stuccare eventuali imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare tutta la superficie ed eliminare la polvere.
- Applicare CLASSIC IMPREGNANTE nella tinta desiderata assicurandosi che l'umidità del legno non sia troppo elevata.
- Prima di applicare l'eventuale secondo strato di CLASSIC, carteggiare per rimuovere le fibre sollevate.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Mescolare accuratamente il prodotto per omogeneizzare la tinta prima e durante l'applicazione. Il prodotto è pronto all'uso diluire solo se necessario.

Durante l'applicazione, se necessario o in caso di eccesso di prodotto, si consiglia di asportare con uno straccio il prodotto in eccesso lungo il senso della vena del legno.

Per applicazioni all'esterno applicare almeno 2 strati di CLASSIC (il secondo sul primo strato già asciutto).

Per completare il ciclo protettivo e per donare alla superficie trattata un aspetto ancora più liscio e pieno (pore chiuso del legno), sovrapporre dopo 24 ore con:

- serie KW800 WOODY CERATO, impregnante cerato di finitura
- serie KW700 TOP COAT, finiture per legno non sfoglianti.

Conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C, il periodo di scadenza è di 36 mesi dalla fabbricazione, nell'imballo originale e nelle condizioni indicate per lo stoccaggio.

TIPO DI APPLICAZIONE	pennello, rullo, straccio, spruzzo o immersione.
TEMPERATURA AMBIENTE	Min. +8 °C / Max. +35 °C
UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE:	inferiore all' 75%
TEMPERATURA DEL SUPPORTO:	Min. +5 °C / Max. +35 °C
UMIDITÀ DEL SUPPORTO:	<10%
TIPO DI DILUENTE:	KD102 diluente sintetico o KD120 Aquaragia

I dati riportati nelle "Caratteristiche Tecniche" si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio assistenza tecnica è a completa disposizione della Clientela per ogni necessità.

NOME CLASSIC IMPREGNANTEPRODUTTORE **K COLOR SRL**

via Villanova 41/A - 35010 - Trebaseleghe (PD) Italy

CONTATTO PER CONSULTAZIONI **+39 049 9387957****www.kcolor.it - info@kcolor.it**DENOMINAZIONE **CLASSIC IMPREGNANTE**EDIZIONE **4/2021**REVISIONE N. **0****MADE IN ITALY**

Pagina 3 di 3

% DI DILUIZIONE: 0-10% (il prodotto è pronto all'uso)

N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE: 1-2 (anche 3 se molto assorbente)

NOTE

La tipologia del legno da trattare e la quantità di prodotto applicato, può influenzare la tonalità della tinta prescelta, si consiglia comunque di eseguire una prova preliminare.

CONFEZIONI

- Secchi: 20 litri
- Vasetto: 5 litri
- Vasetto: 2,5 litri
- Barattolo: 0,75 litri

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti. Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza. E' precisa richiesta dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamen

VOCVOC (Direttiva 2004/42/CE) **f) impregnanti legno che formano pellicola spessore minimo (b/s)**

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:

Catalizzato con //

Limite Max **700**

Diluito con //

VOC Prodotto **max 700**